

TECHNICKÉ INFORMACE
GRAF ROZLOŽENÍ ČÁSTIC
PRÁŠKOVÉ BARVY



Your Partner in Metal Protection

ÚDAJE SPOLEČNOSTI

MetPro, sro
IČO: 27382222
DIČ: CZ 27382222

SÍDLLO SPOLEČNOSTI

HAJNÍ 1376
KYJE – HUTĚ
189 00 PRAHA 9
CZECH REPUBLIC

KONTAKTY

TEL: +420 281 940 696 DIGFAX: +420 281 940 528 E-MAIL: metpro@metpro-sro.eu
GSM: +420 603 213 511 FAX: +420 281 940 527 E-MAIL: info@metpro-sro.eu

SPOLEČNOST METPRO, S.R.O. BYLA DNE 3. 10. 2005 ZAPSÁNA DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU, VEDENÉHO MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL C, VLOŽKA 115300.

TR BT FAST EPOXIPOLYESTER METPRO LTD / RAL 9005

x0 / μm	Q3 / %	x0 / μm	Q3 / %	x0 / μm	Q3 / %	x0 / μm	Q3 / %
1,80	0,81	7,40	7,32	30,00	39,90	122,00	100,00
2,20	1,16	8,60	8,84	36,00	48,25	146,00	100,00
2,60	1,55	10,00	10,64	42,00	56,16	174,00	100,00
3,00	1,96	12,00	13,33	50,00	65,91	206,00	100,00
3,60	2,63	15,00	17,66	60,00	76,87	246,00	100,00
4,40	3,58	18,00	22,21	72,00	87,75	294,00	100,00
5,20	4,56	21,00	26,77	86,00	95,96	350,00	100,00
6,20	5,81	25,00	32,71	102,00	99,37		

SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ TESTU ZE DNE 24.01. 2006

Q(10) = 10,64 % Q(32) = 42,69 % Q(63) = 79,59 % Q(102) = 99,37 %

